

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

KTX 05 system tracony

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KTX 05

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Powłoki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti

4. Nazwa i adres producenta:

PHSC Chemicals Sp. z o.o.
ul. Droga Dębińska 29
61-492 Poznań

5. Nazwa i adres uprawnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2022/0841**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, nr Ab1424

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Procedura Metody badań
Gęstość	0,97 ± 5% g/cm ³	PN-EN ISO 2811-2:2016-04
Lepkość	36 ± 10% mPa s	PN-EN ISO 2555:2018-07
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	≥ 50 %	Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-X5:2012

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Procedura Metody badań
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: (-18 ±2)°C/(+18 ±2)°C	bez zmian	Procedura IBDIM nr PB/TM-1/13:2009
Absorpcja kapilarna	≤ 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	PN-EN1062-3:2008
Przepuszczalność CO ₂	≥ 50 m	PN-EN 1062-6:2003
Przepuszczalność pary wodnej	≤ 4 m	PN-ENISO7783:2018-11
Liczba cykli usuwania graffiti w zależności od trwałości zabezpieczenia	=1	ASTMD6578M-13
Stopień usuwania graffiti S	V	ASTMD6578M-13
Odporność na promieniowanie fluorescencyjne UV	500 h	PN-ISO 11507 PN-EN ISO 4628
Czas od nałożenia do otrzymania właściwości ochronnych przed graffiti	24 h	według deklaracji producenta
Maksymalny czas usuwania graffiti od jego nałożenia	Bez ograniczeń	według deklaracji producenta

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



W imieniu producenta podpisał:
DYREKTOR TECHNICZNY

Michał Mańkowski
Michał Mańkowski

Imię i nazwisko oraz stanowisko

Poznań, 24-04-2023
Miejsce i data wystawienia

 **PHSC**
PHSC Chemicals Sp. z o.o.
61-492 Poznań, ul. Droga Dębińska 29
tel. 601 77 88 22, 601 77 88 23
NIP 7831743569 REGON 364729733
www.phsc.pl