

Powłoka tracona (odnawialna) o charakterze tymczasowym ułatwiająca usuwanie graffiti

Opis preparatu:

KTX 05 strong jest jednoskładnikowym, wodnym, bezbarwnie wysychającym preparatem opartym na mikrowoskach do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti. Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, markerami wodnymi oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi, brudem, kwaśnym deszczem i wilgocią. KTX 05 strong po zastosowaniu odkłada się na ściankach kapilar i porów jako warstwa rozdzielająca, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów. **Powłokę wykonuje się stosując 1 warstwę.**

KTX 05 strong jest preparatem hydrofobowym, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV - dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. Odcień koloru podłoża zostaje lekko pogłębiony, przy czym stopień połysku ulega niewielkiemu zmniejszeniu, a faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana. Preparat uniemożliwia wnikanie wody i substancji szkodliwych. Stopień wykończenia: półmat.

Dane techniczne:

Zawartość substancji stałej: 20 %
Gęstość: ok. 1,00 g/cm³
Odczyn pH: ok. 7 - 8
Przepuszczalność pary wodnej: ≤4 m
Przepuszczalność Co₂: ≥50 m
Wygląd: biały, mleczny

Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki 5 lat. Produkt hydrofobowy. Brak istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej, odporność na promieniowanie ultrafioletowe: 500 h, odporność na alkalia, wysychanie bez klejenia się. Maksymalny czas usuwania graffiti od jego nałożenia: bez ograniczeń.

Wygląd na podłożu:

Powłoka na podłożu tworzy efekt matu lub satyny, który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, nasłonecznienia i kąta padania światła. Chłonne podłoża np. beton, piaskowiec mogą nabrać ciemniejszego odcienia.

Obszary zastosowań:

KTX 05 strong może być stosowany do zabezpieczania podłoża zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: bloczki wapienno-piaskowe, cegła, klinkier, tynk, beton, powłoki malarskie, kamień naturalny np. piaskowiec, granit, trawertyn, jak również do rzeźb i pomników oraz do systemów dociepleniowych. Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach niechłonnych typu stal, tworzywa sztuczne, podłoża malowane farbami proszkowymi itp. Powłoki malarskie - ze względu na różnorodność występujących farb elewacyjnych zaleca się wstępne przeprowadzenie próby wytrzymałości na temperaturowe/ciśnieniowe zmywanie powłoki oraz chemiczne usuwanie zabezpieczenia.

Powłoka zalecana jest do stosowania na powierzchniach często narażonych na graffiti jak np. przejścia podziemne, które wymagają częstego i szybkiego procesu zmywania/nakładania powłok - osiąga się to poprzez nakładanie tylko jednej warstwy preparatu na podłoże. Nie stosować na podłożach zmurszałych.

Podłoże:

Podłoże musi być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, brudu, substancji szkodliwych, olei i tłuszczów, jak również wykwitów pochodzenia biologicznego i organicznego. Dzięki czyszczeniu osiąga się otwarcie kapilar i porów zapewniając wchłanianie preparatu zabezpieczającego. Pozostałości preparatów czyszczących mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu KTX 05 strong i dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. W przypadku obecności szkodliwych soli niezbędna jest analiza ilościowa tych substancji. Wysokie stężenia soli prowadzą do poważnych szkód budowlanych, którym nie można zapobiec stosując impregnację. Części elewacji, które nie powinny stykać się z preparatem impregnującym należy chronić np. folia budowlaną.

Warunki zewnętrzne aplikacji:

Temperatura nakładania powłoki powinna wynosić od +7 do +30°C.

Względna wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 90%.

KTX 05 strong nanosić na powierzchnie suche. Nakładanie powłoki na mokre podłoża spowoduje głęboką penetrację w głąb materiału, a tym samym nieskuteczną ochronę przeciwko graffiti. Powłokę antygraffiti powinno się budować na zewnątrz zabezpieczonego podłoża. Preparat KTX 05 strong można nakładać na wcześniej zaimpregnowane hydrofobowo powierzchnie - zmniejsza to zużycie preparatu.

Sposób stosowania:

Przed użyciem preparat wstrząsnąć lub wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem.

Preparat można nanosić za pomocą typowych narzędzi malarskich jak np. wałek, pędzel (narzędzia te muszą być dobrze nasączone) oraz metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dysza 12 - 17 dająca szeroki strumień, polewaniem

niskociśnieniowym. Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy usuwaniu graffiti. Preparat nanosi się w jednej warstwie do momentu całkowitego nasycenia podłoża. Podczas nanoszenia mogą wystąpić zacieki

spowodowane nadwyżką preparatu, które należy przed wyschnięciem rozprowadzić np. wałkiem po podłożu. Po wyschnięciu naniesionej powłoki, druga warstwa nie powinna być nakładana. Nakładając kolejną warstwę możemy uzyskać efekt zbierania się powłoki na powierzchni pierwszej warstwy w widoczne krople/zacieki, jest to efekt utworzonej super hydrofobowej warstwy, która ze względu na swoje napięcie powierzchniowe odpycha między innymi preparaty zawierające wodę oraz brud spływający z deszczem.

Jeżeli będzie potrzeba wykonania poprawek w nanoszeniu powłoki, należy je wykonać natychmiast lub zgodnie z zasadą nakładania warstw „mokro na mokro” tzn drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym - podłoże powinno być jeszcze wilgotne.

Naniesioną powłokę chronić przed deszczem przez około 2 godziny.

Powłoka uzyskuje swoje właściwości ochronne przed graffiti po 24 godzinach.

Duże nasłonecznienie może przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na sieciowanie powłoki. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu przez bakterie i grzyby z otaczającego powietrza opakowania muszą być otwarte jedynie w celu nabrania preparatu i ponownie zamknięte. Gdy opakowanie zostało otwarte, zużyć całą zawartość tak szybko jak to możliwe.

Usuwanie graffiti:

Graffiti z zabezpieczonej powierzchni usuwa się stosując myjkę wysokociśnieniową podającą gorący strumień wody o temp. od 80°C do 100°C i ciśnieniu od 40 do 120 bar z odległości około 20 cm. Przed przystąpieniem do usuwania graffiti należy najpierw, przez ok. 2 minuty nagrzać czyszczone miejsce słabym strumieniem gorącej wody o temp. około 80°C. Przed usuwaniem graffiti należy sprawdzić trwałość podłoża i dobrać odpowiednie parametry strumienia wody oraz technologie usuwania (myjka lub zmywacz chemiczny). Przy użyciu wody o temp. 80°C na powierzchni czyszczonego materiału, temperatura wody w agregacie musi być odpowiednio wyższa.

Graffiti z zabezpieczonej powierzchni można usuwać również chemicznie przy użyciu zmywacza KT 01 - nanieść zmywacz na graffiti za pomocą rozpylacza lub pędzla, odczekać od kilku sekund do kilku minut, a następnie zebrać chłonną szmatką lub splukać ciepłą wodą pod ciśnieniem około 70 bar. W razie trudności powtórzyć operację.

Po usunięciu graffiti należy czyszczone miejsce ponownie zabezpieczyć (zgodnie z instrukcją), ponieważ razem z graffiti zostaje zmyte zabezpieczenie. Zabezpieczone podłoże może ulec zniszczeniu jeśli użyte jest zbyt wysokie ciśnienie/temperatura lub użyty jest system turbo - wirująca końcówka, wąski strumień dyszy oraz gdy koniec myjącej lancy jest za blisko powierzchni zmywalnej.

Zużycie:

Podstawową zasadą jest wykonanie 1 pełnej/szczelnej warstwy.

Wydajność teoretyczna: **11 m²/L** (90 ml/m²) do **20 m²/L** (50 ml/m²)

Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie chłonne porowate: do **11 m²/L** (90 ml/m²)

np. piaskowiec, beton, tynki, cegła.

Powierzchnie, niechłonne, gładkie: do **20 m²/L** (50 ml/m²)

np. powierzchnie malowane farbami elewacyjnymi, antykorozyjnymi lub hydrofobowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

Opakowania:

Kanistry: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L. Beczki: 150 L.

Przechowywanie:

W temperaturze + 5 do + 25°C. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

Trwałość:

12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Narzędzia, czyszczenie:

Do mycia urządzeń i akcesoriów do malowania stosować ciepłą wodę.

Nie dopuszczać do zaschnięcia powłoki.

W przypadku wyschnięcia powłoki do mycia użyć gorącą wodę lub odpowiedni rozpuszczalnik.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Zwracać uwagę na otoczenie i stosować się do zasad pracy z chemikaliami.

Preparat trzymać z dala od dzieci. Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne. Stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Oznakowanie:

UWAGA

ADR/RID: preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Dalsze informacje:

Informację na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.

Powyższe informacje zostały sporządzone w naszym dziale produkcji według naszego stanu wiedzy i techniki stosowania, ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, użytkownik nie powinien odstępować od przeprowadzenia prób oraz na własną odpowiedzialność winien przestrzegać obowiązujące przepisy.

Data aktualizacji instrukcji: 06 Lipiec 2020 r.

Z wydaniem niniejszej Karty Technicznej poprzednie tracą ważność.